

TECHNICKÝ LIST

Pattex Repair Epoxy Metal

EPOXIDOVÉ LEPIDLO



2-zložkové epoxidové lepidlo na rýchle lepenie kovových dielcov

OBLASTI POUŽITIA

Dvojzložkové epoxidové lepidlo bez rozpúšťadiel. Špeciálne lepidlo na lepenie kovov, ideálne na namáhané spoje, opravy ako aj náhrada kovového materiálu.

Rýchle lepenie, opravy a fixovanie kovov – hliníka, železa, ocele atď. Rýchla oprava prasklín a netesností vodovodných potrubí a kovových nádrží. Lepidlo je vhodné aj na lepenie ďalších druhov materiálov. Nevhodné na lepenie PP, PE, PTFE. Použitie v interiéri aj exteriéri.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba:	kovovo šedá
Konečná pevnosť:	až 130 kg/cm ² . Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách pri teplote +23°C.
Teplná odolnosť:	od -30°C do +150°C. Vysoko namáhané spoje dlhodobo nevystavujte teplotám vyšším ako +60°C.
Pevnosť v šmyku:	cca 13 N/mm ² (24 hod., +23°C, ocel'/ocel')
Bezpečnosť:	viď. kartu bezpečnostných údajov

BALENIE

Injekčná tuba so zložkami A a B: 25 ml

SPRACOVANIE

1. Čiernu uzatvárací špičku vylomte z časti medzi dvoma čiernymi piestami striekačky. Potom odlomte šedý uzáver.
2. Pomalým stláčaním piestu vytlačte potrebné množstvo lepidla. Striekačku uzavrite čiernym uzáverom.
3. Obe zložky dôkladne premiešajte špachtľou. Zmes miešajte tak dlho, pokiaľ nebude mať jednoliatu farbu.
4. Pomer miešania je 1:1.

Ihneď po namiešaní zmes špachtľou naneste na jeden z lepených povrchov. Oba lepené diely k sebe pevne pritlačte. Lepidlo vytvrdne do 4 minút (pri +23°C). S lepenými dielmi je možné manipulovať až po 10 minútach po aplikácii. Namáhanie lepeného spoja je možné po 2 hodinách po aplikácii.

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte pri teplotách od +10°C do +30°C. Doba skladovania je 3 roky v pôvodnom, neotvorenom obale.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk